



## Lakken

Productoverzicht

# Het assortiment lakken voor binnen en buiten

Nieuwe lakken volgens de vertrouwde kwaliteit

**Het assortiment binnen- en buitenmuurverven is uitgebreid met een aantal nieuwe producten. Met de nieuwe lakken van Sto kunnen wij u van een compleet assortiment verfproducten voorzien.**

## VOS richtlijn

Het beperken van vluchtige organische stoffen (VOS) is een uitdaging, welke wij graag aangaan. Met succes, want ook Sto beschikt over een lakken-assortiment dat voldoet aan de huidige Europese richtlijn van 2010.

## Reukarm schilderen met AF-producten

De geurbelasting bij het schilderen behoort tot het verleden. Dit is mogelijk door de aromaatvrije Sto-alkydhars lakken, die reukarme oplosmiddelen bevatten.

## Verdere voordelen

- makkelijke en aangename verwerking
- uitstekende MAC waardes
- dezelfde eigenschappen als de traditionele alkydhars lakken
- goed functionerend (zoals dekking, glans etc)

Op de volgende bladzijde vindt u een tabel met daarin onze lakken. In één oogopslag vindt u onze grondverven en lakken. Voor binnen of voor buiten, watergedragen of oplosmiddelhoudend, mat of glanzend, transparant of dekkend: voor iedere eis is er een passend product beschikbaar.

Foto: Een woonhuis dat is afgelakt met Sto-Premiumlac Gloss AF.



**Rechts:**  
Dankzij hoogwaardige kleurpasta's zijn de lakken in vele kleuren mogelijk.

**Onder:**  
In de tabel vindt u enkele kenmerken van de verschillende lakken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de technische merkbladen op [www.sto.nl](http://www.sto.nl)



## Overzicht van de lakken

	Toepassing		Technische specificaties						Glans (volgens EN13300)				Verpakking	
	Buiten	Binnen	Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> )	Watergedragen	Oplosmiddelhoudend	Rendement (l/m <sup>2</sup> /laag)	Overschilderbaar na (uur)	Kleurbaar	Mat	Zijdemat	Zijdeglans	Glans	0,75 l	2,5 l
<b>Grondverven/hechtprimers</b>														
Sto-Allgrund AF	●		1,37		●	0,15-0,20	24	W/S	●				●	●
Sto-Aquagrund	●	●	1,30	●		0,11-0,13	24	W/K	●				●	
Sto-Unigrund AF	●		1,51		●	0,09-0,11	24	W/K	●				●	●
Sto-AquaVorlack	●	●	1,39	●		0,12-0,14	24	W/K	●					●
<b>Lakken</b>														
Sto-Premiulac Gloss AF	●		1,27		●	0,10-0,12	24	W/K				●	●	●
Sto-Premiulac Satin AF	●		1,46		●	0,10-0,12	24	W/K			●		●	●
Sto-Ventilac Satin AF	●		1,50		●	0,10-0,13	24	W/K			●		●	●
Sto-Metallac	●		1,47		●	0,11-0,13	24	W/S			●		●	
Sto-AquaPremiulac Satin	●	●	1,32	●		0,11-0,13	8	W/K			●		●	●
Sto-Aquacryl Gloss	●	●	1,21	●		0,09-0,11	24	W/K				●		●
Sto-Aquacryl Satin	●	●	1,26	●		0,09-0,11	24	W/K			●			●
Sto-AquaRadiatorlac		●	1,21	●		0,13	4	W				●		●
<b>Transparante lakken</b>														
Sto-Cristallac Gloss		●	0,92		●	0,08-0,10	12	T				●		●
Sto-Cristallac Satin matt		●	0,92		●	0,08-0,10	12	T		●				●
Sto-CristalAqualac Gloss		●	1,03	●		0,08-0,11	4	T				●		●
Sto-CristalAqualac Satin matt		●	1,02	●		0,08-0,11	4	T		●				●

W) Wit  
K) Kleur

T) Transparant  
B) Beperkt kleurbaar

**Sto Isoned bv**

Lingewei 107

Postbus 6400

4004 LH Tiel

Telefoon +31 344 62 06 66

Telefax +31 344 61 54 87

info.nl@stoeu.com

www.sto.nl



**Qualitätsmanagementsystem**  
Sto AG, DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651  
**Umweltmanagementsystem**  
Sto AG, DIN EN ISO 14001, Reg.-Nr. 3651  
Standorte Stühlingen, Donaueschingen,  
Tollwitz, Rüsselsheim